

FLEXISOL 100 - HIC 2,60m M3 PV LNE



O **FLEXISOL 100** é constituído :



Por uma sub-camada de granulados de **SBR** reciclado de pneu, com granulometria de 1.0 a 5.0mm, isentos de têxtil e de metal. O SBR é misturado com resina poliuretano especificamente formatada, **isenta de manoméro TDI (0.00%)**. Esta sub-camada é colocada com uma espessura de 90mm, colocada com uma régua.



Por uma camada de granulados de **EPDM** de granulometria de 1.0 a 4.0 mm, compostos de borracha sintética colorida por impregnação na própria massa, isentos de **crómio e de materiais pesados**. O EPDM é misturado com resina aromática ou alifática. A **resina alifática** é aconselhada para cores mais suscetíveis aos raios ultravioleta, como por exº cinzas, branco, azuis, etc, mas só será utilizada se o cliente o solicitar, dado o seu custo muito elevado. Esta camada de acabamento é realizada com uma espessura de 10mm colocada com uma espátula.

NOSSAS 24 CORES



NOSSAS REALIZAÇÕES



Caraterísticas técnicas de **Acordo com NP EN 1177 : 2018 + AC : 2019** :

SBR	EPDM	RESINA
Granulometria : 1 a 5 mm	Granulometria : 1.0 a 4.0 mm	Taxa de TDI : 0.00%

O pavimento tem uma garantia de 3 anos

FLEXISOL 100

Espessura do pavimento (mm)	Altura crítica de queda certificada (HIC)
 100	 2,60

